

Saratoga Silicone U.S.A. White Neutro Lamiera

Saratoga USA White Neutro Lamiera è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di elevata qualità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Si usa in lattoneria, per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione e condizionamento. Ha ottima adesione a lamiera zincata, preverniciata, inossidabile, di ferro, rame, alluminio, banda stagnata, bronzo, ottone, piombo, e alle superfici porose.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e asciutte
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione)
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare il sigillante

Pulizia entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito

Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	Alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	15-25 g/min
Tempo di lavorabilità	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/24 h
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Movimento di lavoro	25%
Resistenza a temperatura	-50/+150°C
Allungamento a rottura	>450%
Recupero elastico	>90%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Colore	Formato	Imballo pezzi	EAN
85 414 010	Silicone Neutro Lamiera	Grigio	cartuccia ml 280	15	8005860996885
85 414 011	Silicone Neutro Lamiera	Rame	cartuccia ml 280	15	8005860990234
85 414 012	Silicone Neutro Lamiera	Testa di Moro	cartuccia ml 280	15	8005860990241



Rev 01 del 21/07/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.